

アルマテックス[®]（アクリル樹脂）

アルマテックスは、アクリル系及びポリエステル系樹脂の当社商品名で多岐にわたる御用途に応ぜられるよう溶剤型、水溶型を揃えております。

	銘柄	溶剤	粘度 (GH/25℃)	不揮発分 (%)	酸価(ワニス) (KOHmg/g)	Tg(理論値) (℃)	トル エン フリ ー	M I B K フリ ー	金 属 密 着 性	プ ラ ス チ ック 密 着 性	OH 価 (ワニス)	特徴
一般金属、家電用アクリル樹脂銘柄	785-5	キシレン /9 n-ブタノール /1	V~Y	50	6~10	15	○	○	○	－	30	スプレー作業性
	B325	キシレン /8 n-ブタノール /2	X~Z2	70	14~17	9	○	○	○	－	59	相溶性
	762LV55A	ソルベツソ100 /9 n-ブタノール /1	XY~Z1Z2	57	14~18	44	○	○	○	－	28	耐水性
	HC166	キシレン /7.3 n-ブタノール /2.7	Y~Z1	48	1~5	96	○	○	○	－	41	高硬度
	HC167	キシレン /7.3 n-ブタノール /2.7	Y~Z1	51	1~5	96	○	○	○	－	44	高硬度
	HC381	キシレン /7.5 n-ブタノール /2.5	X~Z3	40	1~2	98	○	○	○	－	17	高硬度、顔料分散性
プレコートメタル用アクリル樹脂銘柄	748-5AE	トルエン /7.3 酢酸ブチル /2.7	W~Z2	55	17~23	-3		○	○	－	15	OHタイプ
プレコートメタル用ポリエステル樹脂	P110	ソルベツソ100 /8.5 MIBK /1.5	S~X	65	4~9	-15	○		○	－	70	相溶性
	P645	ソルベツソ100 /9 MIBK /1	X~Z1	60	3~5	9	○		○	－	35	高硬度
	P646	ソルベツソ100 /9 MIBK /1	WX~Z	60	3~7	-2	○		○	－	35	中硬度、スタンダード品
	P646BC	ソルベツソ150 /9 PMAC /1	Z~Z1+1/2	60	3~7	-5	○	○	○	－	35	P646の高沸点タイプ
	P647BC	ソルベツソ150 /9 PMAC /1	Z~Z2Z3	60	3~7	-9	○	○	○	－	35	軟硬度、高加工性
	HMP90S	ソルベツソ100 /5 MIBK /5	X~Z1	52	5>	7	○		○	－	10	耐候性、物性良好、トップコート用
常乾型アクリル樹脂銘柄	L1011K	ホワイトスピリット /6.5 IPA /3.5	XY~Z2Z3	53	1.5>	80	○	○		PET	0	耐水性、硬度
	L1043	トルエン /9 n-ブタノール /1	XY~Z2Z3	40	1.5>	104		○		PET	8	非常に硬度が高い 木材、建材、自動車補修用
	L1042	トルエン	U~X	40	4.5>	63		○		PC	24	木工、建材、自動車補修用、 PET密着性、耐候性
	L1044P	酢酸ブチル	Y~Z3	45	1>	57	○	○		PCABS	0	プラスチック用
	L1056	トルエン	YZ~Z2Z3	50	5~7	70		○	金属		4	金属用
	L1200	トルエン /8 n-ブタノール /2	Y+~Z1	50	1>	40		○		PCABS	43	プラスチック用
水溶性銘柄	WA911	グリコソルブIP/5.5 グリコソルブM/4.5	Z1~Z4	60	26~31	4	○	○	○	－	56	一般焼付用