

AURUM®の熱分解特性

AURUM®は代表的な高性能樹脂PEEKをも上回る熱分解特性を示し、熱的に非常に安定しています。熱分解曲線(DTG)を図-1に示します。

AURUM®は短時間では 500°C付近まで殆ど重量減少が無く、1%重量減(Td1)が520°C、5%重量減(Td5)が570°Cと、耐熱樹脂の中では最高の特性を有しています。

		[°C]		
		(Td1)	(Td5)	(Td50)
・AURUM®	:	520	570	670
・PEEK	:	480	520	610

図-1 : AURUM®熱分解曲線

