

AURUM®耐オイル性

AURUM®は高温下のオイルに対しても優れた耐性を有しています。

代表的なエンジンオイル、ギアオイルに試験片を浸漬し、物性および外観の変化を測定しました。結果を表-1に示します。

AURUM®は200°Cの過酷な条件下でも殆ど変化がなく、通常の120°C以下の使用条件下(自動車)に於いては、非常に安定した特性が保障されます。

表-1: AURUM®の耐オイル性(200°C×7日)			初期値	エンジンオイル	ギアオイル
機械特性	・引張降伏強度	kg/cm ²	910	930	930
	・引張破断強度	kg/cm ²	880	790	840
	・引張破断伸度	%	110	100	120
	・曲げ強度	kg/cm ²	1,200	1,290	1,310
	・曲げ弾性率	kg/cm ²	28,000	28,300	28,200
熱特性	・HDT	°C	242	242	242
その他	・外観	—	—	(変化なし)	(変化なし)
	・重量変化	%	—	+ 0.02	+ 0.06

＝注＝ エンジンオイル:トヨタ キャッスル モーターオイル クリーンロイヤルⅡ ”7.5W-30SE”

ギアオイル :トヨタ キャッスル ハイポイント ギアオイル ”85W-90”

AURUM®の耐オイル性(室温) [%]

(フィルム)

		ブレーキオイル		合成燃料油	
		1,000 Hrs	2,000 Hrs	1,000 Hrs	2,000 Hrs
・保持率	・引張降伏強度	110	115	110	115
	・引張破断強度	95	110	95	95
・その他	・外観	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

		サワーオイル		ガソール	
		1,000 Hrs	2,000 Hrs	1,000 Hrs	2,000 Hrs
・保持率	・引張降伏強度	110	115	105	110
	・引張破断強度	95	95	105	105
・その他	・外観	変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

＝注＝ ブレーキオイル : 日赤ブレーキフルード DOT 3
 合成燃料油 : トルエン／イソオクタン＝60／40[Vol／Vol]
 サワーオイル : 合成燃料油／ラウロイルパーオキサイド＝100／5[wt／wt]
 (1週間毎に上記サワーオイルを新規に取替え)
 ガソール : 合成燃料油／メタノール＝100／20[Vol／Vol]