

銘柄	樹脂 タイプ	粘度 (GH/25℃)	有効成分(%)	溶剤	特徴	用途
RA1353	ポリウレタン アクリレート	P~S	80	酢酸エチル	高硬度、耐擦傷性	家具用トップコート 各種プラスチックハードコート
RA1500		G~J	60	酢酸エチル	中硬度、耐候性良好	各種プラスチックハードコート
RA1573		15000~40000 (mPa·s/40℃)	100	—	PP、PE密着	印刷インキ
RA1574		Z6~Z9	100	—	密着性、可撓性良好	印刷インキ
RA1050	ポリエステル アクリレート	2000~4500 (mPa·s/25℃)	100	—	高光沢	プラスチックコート
RA2003		250~400 (mPa·s/25℃)	100	—	低粘度	//
RA1328	特種 アクリレート	15000~50000 (mPa·s/40℃)	100	—	PET密着	印刷インキ、トップコート
RA1491		20000~40000 (mPa·s/40℃)	100	—	各種素材との密着性良好	印刷インキ、プラスチックコート