

銘柄	粘度 (GH/25℃)	不揮 発分 (%)	酸価 (ワニス)	溶剤組成	標準配合(固形分)			焼付条件		耐 衝 撃 性	屈 曲 性	エ リ ク セ ン	硬 度	耐 候 性	耐 ス レ ー 性	耐 ソ ル ト	特 徴
					アルマ テックス	ユーノン 20SE 60	エポミック R301	℃	分								
748-5M	Z~Z ₂	55	17~ 23	ソルベッソ100/8 MIBK/2	68	12	5 (VAGH) 15	240	50	○	○	◎	◎	○	◎	○	OHタイプ
749-17AE	Y~Z ₁	50	6.5~ 10.5	ソルベッソ100/3.5 ソルベッソ150/3.5 n-ブタノール/3	50	20	0	260	50	○	○	◎	◎	○	○	○	メチロールアמיד変性タイプ
748-16AE	Y~Z ₁ Z ₂	50	8~ 13	ソルベッソ100/8 n-ブタノール/2	30	20	0	260	50	○	○	◎	◎	○	○	○	OHタイプ