

項目		単位	試験方法	Wタイプ															
				低分子量PE (PE-WAX)															
				W100	W200	W300	W308	W310	W400	W401	W4005	W410	W500	WF640	W700	W800	W900	W950	
分散 体 物 性	外観	—	目視	乳白色															
	固形分濃度	%	JIS K6839	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	pH	—	pHメーター	9	9	9	8	8	9	9	11	8	9	11	10	9	11	11	
	粘度	mPa・s	B型粘度計 (60回転)	1,000	1,000	1,000	1,000	900	1,000	500	400	900	1,000	400	800	1,000	300	300	
	粒径	Mm	コールカウンター法	3	6	3	6	9.5	4	1*	0.6*	9.5	2.5	1*	1*	8	0.6*	0.6*	
樹 脂 物 性	密度	Kg/m ³	JIS K6760	970	920	970	970	970	920	920	920	920	920	920	970	950	970	920	
	針入度法硬度	—	JIS K2207	1	10	<1	<1	<1	3	3	3	3	10	10	<1	1	<1	10	
	環球法軟化点	℃	JIS K2207	128	113	132	132	132	110	110	110	110	113	113	132	130	132	113	

・表中の数字は代表値であり、規格値ではありません。

*マイクロトラック法で計測

※WF640のみ若干の乳化剤を含んでおります。