

## 耐摩耗性（テーパー摩耗）

TPXは、PMMA、PCに比べ表面硬度が低いため、耐摩耗性（表面傷つき性）は劣ります。

### 試料

TPX	RT18
	MX004
	MX001
	RT18ハードコート（HC-TPX）
PMMA	パラペットHR
PC	パンライトL1250
PS	トーポレックス525-51


### 試験条件

- (1) テーパー摩耗（ASTM D1044）

試験片	102mmφ×2mm t
摩耗輪	CS-17
荷重	1000g
- (2) 鉛筆硬度（JIS K5400に準拠）

試験片	2mm t
-----	-------

鉛筆硬度



テーバー摩耗

