

## AURUM®の耐アルコール性

(1) 試料

AURUM® # 450  
押出成形フィルム(非晶質)

(2) 実験方法

室温下に於けるアルコール浸漬前後の物性変化及び外観・重量変化より、耐アルコール性を評価。

(3) 実験結果

[%]

		メタノール		エタノール	
		1,000 Hrs	2,000 Hrs	1,000 Hrs	2,000 Hrs
・保持率	・引張降伏強度	110	110	110	110
	・引張破断強度	110	110	105	110
	・引張弾性率	100	105	105	110
	・引張破断伸度	105	100	110	105
・重量変化		+ 0.5	+ 0.9	+ 1.0	+ 2.6
・外観		変化なし	変化なし	変化なし	変化なし