

テーバー摩擦試験結果

測定条件 : 試験片 100φ × 3t円板
 (JIS K-7204) 摩擦輪 CS17
 試験荷重 1000g
 試験回数 1000回

サンプル名		摩擦量 (mg)			備考
		1回目	2回目	平均	
AURUM®	ナチュラル	9.0	8.0	8.5	
	PL6200	7.0	7.0	7.0	アロイ
	PL6200 結晶品	12.0	19.0	15.5	
	JAF3025	18.0	18.0	18.0	アラミド、テフロン
	JCN3030	22.0	22.0	22.0	カーボンファイバー
	JNF3020	31.0	29.0	30.0	テフロン
PEEK	ナチュラル	7.0	8.0	7.5	
PFA	ナチュラル	24.0	23.0	23.5	340J
LCP	ナチュラル	106.0	172.0	139.0	ザイター SRT-500