

AURUM®の耐アーク性・絶縁破壊強さ

AURUM®の耐アーク性及び、絶縁破壊強さの測定結果を以下に示します。

銘柄 (単位)	耐アーク性 (秒)	絶縁破壊強さ (KV/mm)
ナチュラル 450	81	16.6
JGN3030	91	21.1