

AURUM®の耐薬品性(80℃) [%]

(フィルム)

		HN03 (pH=2)		HN03 (pH=3)	
		1,000 Hrs	2,000 Hrs	1,000 Hrs	2,000 Hrs
・保持率	・引張降伏強度	115	120	110	120
	・引張破断強度	100	105	90	110
・外観		変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

		H2S04 (pH=2)		H2S04 (pH=3)	
		1,000 Hrs	2,000 Hrs	1,000 Hrs	2,000 Hrs
・保持率	・引張降伏強度	115	120	110	115
	・引張破断強度	100	105	100	105
・外観		変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

		HN03/H2S04 (pH=2)		HN03/H2S04 (pH=3)	
		1,000 Hrs	2,000 Hrs	1,000 Hrs	2,000 Hrs
・保持率	・引張降伏強度	115	115	115	120
	・引張破断強度	100	95	95	100
・外観		変化なし	変化なし	変化なし	変化なし

