

AURUM®の耐紫外線性

AURUM®の耐紫外線照射テストの結果を以下に示します。

- (1) 照射条件 : 1200Watts, 230Volts, 50Hz
60°C × 16 Hrs(照射)
40°C × 8 Hrs(照射無し)
時間 200, 500, 1000 Hrs

(2) 試料

AURUM® ナチュラルの射出成形品

(3) 実験結果

試料	時間 Hrs	引張強度(YS/TS) kg/cm ²	引張弾性率 kg/cm ²	伸び %
AURUM® #450	0	980 / 840	21,200	43
	200	950 / 880	23,700	31
	500	970 / 880	24,400	30
	1,000	940 / 860	23,300	31