

オーラム®のハンダーリフロー耐性

サンプルを20秒間各温度に曝した後、サンプルの反り変形量を測定。
 オーラム®の反り変形量は、270℃までは小さく、270℃のハンダリフロー温度までは使用可能と推定される。

サンプル形状: 40 × 80 t=2 (mm)

