

銘柄	P-801	P-901
タイプ	溶解	溶解
主成分	水酸基変性ポリオレフィン	
固形分 (%)	16	22
粘度 (mPa・s)	100	80
溶剤組成 (アルファベットで種類が異なる)	トルエン	トルエン
特徴	高分散性	高固形分

・表中の数字は代表値であり、規格値ではありません。