

銘柄		R-200X	R-303XE	E-200EM
タイプ		分散体	分散体	分散体
主成分		酸変性ポリオレフィン		
固形分 (%)		25	20	15
粘度	ザーンカップ#3 (S)	9	10	9
溶剤組成		キシレン	キシレン/ 酢酸エチル	酢酸エチル / MCH
推奨焼付け温度 (°C)		> 200	> 200	> 120
ヒートシール温度 (°C)		> 180	> 160	> 140
特 徴		高耐熱、高固形分	標準	PE接着性

・表中の数字は代表値であり、規格値ではありません。